

SCHEMA INFORMATIVA PRODOTTO

EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Tutte le vernici Farrow & Ball sono eco-compatibili e conformi alle leggi riguardanti i Composti Organici Volatili (COV) previsti dalle recenti normative europee.

Disponibilità: In barattoli da 0,75 e 2,5 litri in 4 colori (White & Light Tones, Mid Tones, Red & Warm Tones & Dark Tones). Disponibile direttamente da Farrow & Ball, presso i nostri Showrooms e presso rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Utilizzo: Un primer (imprimitura) flessibile e durevole per legni esterni non dipinti, favorisce l'adesione e previene squamazioni e scrostamenti. Per l'uso su legno morbido e duro, incluse porte, telai di finestre, rivestimenti e frontoni. Adatto inoltre per l'uso su pietra o superfici di mattoni.

Preparazione della superficie: Assicurarsi che tutte le superfici siano integre, pulite, asciutte ed esenti da polvere, grasso e altra sporcizia. **È possibile che si verifichino squamazioni o scrostamenti se si procede a riverniciare su strati di pittura precari.**

Riempire eventuali crepe, fori o giunture aperte con un idoneo stucco per legno per esterni. Trattare legni esposti a condizioni favorevoli la formazione di materiale di natura fungosa con un idoneo protettivo prima dell'utilizzo del primer. Superfici stuccate richiedono ulteriore manutenzione ed attenzione. Neutralizzare lo sverniciante caustico nel caso in cui fosse stato utilizzato.

Superfici non integre - su questo tipo di superfici è possibile che ulteriori strati di pittura diano risultati scadenti. In caso di dubbi richiedere una consulenza professionale

Nuove superfici di legno - levigare in modo da ottenere una superficie liscia. laddove necessario applicare il Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer su aree nodose e/o resinose, seguito da una mano di Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat. Procedere quindi all'applicazione di due mani di Farrow & Ball Exterior Eggshell o Farrow & Ball Full Gloss.

Aree nodose - applicare Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer, seguito da una mano di Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat. Procedere con due mani di Farrow & Ball Exterior Eggshell o Farrow & Ball Full Gloss.

Legni morbidi resinosi e legni duri oleosi - applicare una mano completa di Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer seguita da una mano completa di Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat. Procedere con due mani di Farrow & Ball Exterior Eggshell o Farrow & Ball Full Gloss.

Superfici pre-verniciate - Per ottimizzare le prestazioni, levigare completamente la vecchia vernice fino ad ottenere un substrato completamente spoglio assicurandosi che esso sia integro. È necessario rimuovere eventuale legno degradato, sostituendolo e restaurandolo. Segni neri devono essere ripuliti con un trattamento appropriato o una soluzione di ammoniaca diluita lasciando asciugare completamente. Applicare una mano di Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat. Procedere con due mani di Farrow & Ball Exterior Eggshell o Farrow & Ball Full Gloss.

Superfici Galvanizzate - Trattare con un Primer all'Acquaforte (Etch) o una Soluzione Caustica (mordente) seguendo attentamente le istruzioni d'uso ed i consigli in materia di sicurezza sul lavoro forniti dal Produttore. Pulire con un detergente una volta che la superficie è asciutta. Procedere quindi con due mani di Farrow & Ball Exterior Eggshell o Farrow & Ball Full Gloss.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.

SCHEMA INFORMATIVA PRODOTTO

EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Altre superfici ferrose – Superfici di metallo nuove e non dipinte in precedenza devono essere accuratamente sgrassate. Rimuovere aree scrostate e ruggine fino ad ottenere metallo spoglio. Applicare due mani di Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat. Procedere con due mani di Farrow & Ball Exterior Eggshell o Farrow & Ball Full Gloss.

Applicazione: Da non utilizzare in presenza di temperature al di sotto dei 10°C o al di sopra dei 30°C.

Controllare l'accuratezza del colore prima dell'uso poiché non ci riterremo responsabili per i costi delle decorazioni causati a seguito dell'applicazione di un colore sbagliato. Quando viene utilizzato più di un barattolo per lo stesso colore, assicurarsi che i numeri di miscela siano identici oppure miscelare prima dell'uso.

Mescolare accuratamente prima dell'uso.

Applicare una mano, quindi levigare con carta abrasiva fine per ottenere una finitura liscia alla copertura.

Pulizia: Pulire pennelli e rulli con acqua saponata calda.

Lavabilità: N/A

Formulazione: Basata su una resina al 100% acrilica e contenente un vasto spettro di biocidi atti a proteggere le superfici contro l'attacco di alghe e funghi.

Stoccaggio: Questo prodotto è a base d'acqua e deve pertanto essere protetto da gelo e temperature estreme. Utilizzare entro 6 mesi dall'acquisto. Non si assumono responsabilità per il deterioramento del contenuto e della confezione oltre questo periodo.

Smaltimento: Nonostante sia un prodotto a base acquosa, non smaltirlo attraverso i canali d'acqua comuni. Smaltire in base alle norme locali sulla tutela ambientale ed altre leggi pertinenti. Per ulteriori informazioni contattare gli uffici locali che si occupano delle normative ambientali.

Salute e sicurezza: È necessario assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare il contatto con pelle e occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua e chiedere l'intervento del medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone oppure con un prodotto per la pulizia della pelle. Mantenere lontano dalla portata dei bambini.

Sono disponibili a richiesta Schede Dati di Sicurezza per utenti professionali.

Ambiente: Contenuto reale COV

Contenuto COV in peso percentuale:

Classificazione

Massimo limite consentito (grammi per litro) 2010

CATEGORIA

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Biocidi regolamento (EU) 528/2012

Questo prodotto contiene i seguenti prodotti biocidi utilizzati come conservanti in-contenitore: - 1,2 - bensiothiazol-3 (2H)-one e 2-methylisothiazol-3 (2H)-one.

Questo prodotto contiene anche i seguenti articoli biocidi utilizzati come preservanti per strato: - diuron (ISO), zinco piritione e 2-Octyly-2H-isotiazol-3-one.

Non nanomateriali sono presenti.

Conservare fuori della portata dei bambini.

Indossare guanti di protezione (ad esempio guanti di gomma nitrile) e occhiali protettivi quando si usa questo prodotto.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Non scaricare nelle fogne o nei fiumi.

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici locali che si occupano delle normative ambientali.

Sono disponibili a richiesta Schede Dati di Sicurezza per utenti professionali o da www.farrow-ball.com.

Copertura	Tempo di asciugatura	Tempi per mano successiva	Livello di lucentezza
Fino a 32 metri quadrati per 2,5 litri	Asciugatura della superficie entro 1-2 ore.	Minimo 4 ore a seconda delle condizioni. Assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta prima di chiudere porte e finestre nuovamente dipinte.	N/A

Trasmissione vapore acqueo (ASTM D1653-13): 203.3 grammi/m ² /24 ore Misurato su due strati. Permeabilità vapore acqueo (ASTM D1653-13): 19,3 grammi/m ² /24 ore/ mm HG Misurato su due strati.	Questo valore si riferisce all'indice di evaporazione dell'umidità proveniente dal substrato attraverso la pellicola di vernice, misurato nell'arco delle 24 ore.
--	---

Numero 3 – Dicembre 2013

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.